



INFORMATION PRODUIT

Film PVC Armé Spécial Scrim PIGM Grain 2010

Propriétés	Procédures	Unités	Valeurs
Tissu	DIN 54200		Polyester 76/80 Dtex
Trame	DIN 53853	cm/cm	2/2
Poids Total	DIN 53352	g/m ²	370
Résistance à la Rupture	NF EN ISO 527-3	daN/5cm	Chaîne : 190 Trame : 340
Allongement à la Rupture	NF EN ISO 527-3	%	Chaîne : 16 Trame : 25
Épaisseur apparente	NF T54-101	mm	0.38
Température d'Utilisation	DIN 53361	°C	-30/+70
Caractéristiques		Aspect de surface lisse	

Ces valeurs sont données à titre d'information uniquement.

TECHNICAL SPECIFICATIONS				Ed. Jan.19	
PRODUCT:		COMPLE (
TYPE		Abrifoam 3 mm - 35 kg/m ³ / 2 PET 12 µ			
#	PROPERTY	DIM	NORM	VALUE	
1	FOAM DENSITY	Kg/m ³	DIN 53420	35	+/-2
2	FOAM THICKNESS	mm		3	Nominal
3	WIDTH	mm		As required	+/-5
4	FILM THICKNESS	µ		2 x 12	+/- 3 %
5	TOTAL THICKNESS	mm		3,02	Nominal
6	FLATNESS (after trim)	mm		To be defined	
7	MARKING			To be defined	
8	TENSILE STRENGTH	N/mm ²	ASTM D 882	172 (L) - 218 (T)	
9	ELONGATION AT RUPTURE	%	ASTM D 882	100 (L) - 65 (T)	
10	λ VALUE FOAM LAYER	W/m*K	DIN 52612	0,045	
11	W.V.T.R.	g	ASTM E 398	< 1,5	

L2G SAS

Société par Actions Simplifiée au capital de 55 720 Euros
RCS LYON 448 886 648 – N° TVA FR 32 448 886 648 – APE 4669C
17 avenue du 24 Août 1944 69960 CORBAS France
Téléphone : 00 33 (0)4 72 23 23 98 / Télécopie : 00 33 (0)4 72 23 23 99
Messagerie : info@l2gfrance.fr